

WS-Sorten

Nachstehend finden Sie die Mindestwerte für den Kantenstauchwiderstand und den Berstwiderstand für die gängigsten Wellkarton-Sorten.

Sorten	Kantenstauchwiderstand ECT 1 [kN/m]	Berstwiderstand BST nach Mullen [kPa]
	Mindestwert	Mindestwert
WS 206	3.2	410
WS 211	3.9	480
WS 232	4.1	720
WS 252	4.3	900
WS 262	4.1	470
WS 264	4.1	750
WS 311	3.9	480
WS 313	4.6	560
WS 332	4.1	720
WS 336 H	6.0	1000
WS 410	3.0	380
WS 411	3.2	450
WS 432	3.4	720
WS 464	3.3	750
WS 472	4.2	560
WS 632	6.5	1030
WS 636	7.5	1220
WS 654	8.8	1940
WS 657	10.5	2500
WS 664	6.4	1030
WS 830	6.2	720
WS 864	6.4	1000

Die Bezeichnungen können bei einzelnen Anbietern abweichen.